



Productos para la  
**Industria**



Icontec  
Cord SC 6864-1



**Bogotá**

Av. Calle 17 No 86 - 81  
PBX 424 20 10 - 424 22 40  
FAX 424 23 04

**Cali**

Av. 36 No 10 - 325  
ACOPI Yumbo  
PBX 690 03 05

**Pereira**

Av. 30 de Agosto No 103 - 67  
Bodega No 3  
PBX 320 03 60

**Medellín**

Cra. 48B No 99 Sur - 59  
San Bartolome - Bodega No. 27  
PBX 605 11 81

## INFORMACIÓN TÉCNICA

El proceso de galvanizado genera un recubrimiento de zinc que protege al acero contra la corrosión brindando mayor durabilidad, resistencia, versatilidad y economía.

NORMAS	USOS
ASTM A653 CS Tipo B Acabado: flor regular o mínima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industria metalmecánica</li> <li>• Industria automotriz</li> <li>• Industria de la construcción</li> <li>• Carrocerías</li> <li>• Fabricación electrodomésticos</li> <li>• Fabricación equipos aire acondicionado</li> </ul>

Propiedades Químicas								
Calidad	Norma	C	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr
		Contenido % en volumen máximo						
Comercial	ASTM A653 CS Tipo B	0.12	0.60	0.030	0.035	0.25	0.200	0.15

Recubrimiento Zinc					
G40	120 gr/m <sup>2</sup>	G60	180 gr/m <sup>2</sup>	G90	275 gr/m <sup>2</sup>

Norma distribuida por Metaza

Presentación	Dimensiones		Espesores (mm)
	Ancho (mm)	Largo (mm)	
Rollo	1,000 - 1,220	-	Desde 0,30 hasta 2.00
Láminas		2,000 - 2,440 Y corte a la medida	

**Nota:**  
 Los valores expresados en las propiedades químicas y mecánicas corresponden a los valores promedio que se espera cumple el material. Tales valores son para orientar a aquella persona que debe diseñar o construir algún componente o estructura pero en ningún momento se deben considerar como valores estrictamente exactos para su uso en el diseño.